

# PCI Konstruktion G4000 "snabb"

Golv i offentlig miljö – snabbt färdigställande



## Golv i offentlig miljö – snabbt färdigställande

Ombyggnad i butiksmiljö är ofta tidspressad. PCI G4000 "snabb" innebär att butiken snabbt kan tas i drift. Golvet är gångbart 3 timmar efter fogning och klarar full trafikbelastning efter 24 timmar – tid är pengar.

Plattor med tillräcklig tjocklek och tryckhållfasthet väljs beroende på trafikbelastning.

Snabbhärdande PCI fäst- och fogmassor ingår i systemet. Fästmassan skall appliceras så att full bruksfyllnad erhålls för att klara rullande belastning.

### Sika Sverige AB

PCI Sverige, Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal. Sweden  
Telefon: 08-12213612. Epost: [pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu). [www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)

## Underlag

Betonggolv skall vara plana och avjämnas vid behov med PCI Periplan CF 35. Golvytor utsatta för tung trafik avjämnas med PCI Periplan Multi.

## Plattsättning

### Primer:

PCI Gisogrund Rapid.

### Fästmassa:

PCI Flexmörtel S1 Rapid, gång- fogbar efter ca 3 timmar vid +23° C och 50% relativ fuktighet. Alternativt PCI Nanorapid, gång- och fogbar efter 90-120 minuter.

Fästmassan appliceras med grov tandspackel så att 100 % täckning erhålls under plattorna.

### Fogmassa:

PCI Nanofug Premium fogbredd 1-10 mm, härdtid 2 tim eller PCI FT Megafug fogbredd 3-10 mm, härdtid 3 tim.

### Rörelsefogar:

PCI Elritan 140 samt primer PCI Elastoprimer 145 mot plattkanter och mot stål och aluminium. Rörelsefogarnas kanter förstärks med stålskenor enligt anvisning i AMA Hus.

*Ytterligare information kring produkterna finns i respektive produktblad.*



### Kontakta oss



**08-12213612**



**[pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu)**

### Sika Sverige AB

PCI Sverige

Flöjelbergsgatan 8C

431 37 Mölndal

Sweden

Telefon: 08-12213612

Epost: [pci-sverige@pci-group.eu](mailto:pci-sverige@pci-group.eu)

[www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)